

製品説明書
9-1495 ソフトコート艶消EX-III
塗料タイプ

2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

特徴

シルクのような独特の風合いの塗膜を形成しながら一定のノンスリップ性も有した艶消し塗料です。
耐傷性・耐擦傷性・耐摩耗性に優れております。
一般的な艶消タイプのクリヤーと同等の作業性でご使用いただけます。

対応硬化剤

D13-491

推奨シンナー

FBシンナーシリーズ

販売容量

主剤	12kg	シンナー	16L
硬化剤	3kg		

塗装仕様

配合比	主剤[P]	4	常温乾燥 (20°C)	指触乾燥	10分
	硬化剤[D]	1		硬化乾燥	24時間
	シンナー[T]	3~4	強制乾燥	50°C	90分
可使時間(20°C)	3~4時間	80°C		40分	
標準塗布量	100~120g/m ² (ドライ約30μm)				

表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
成分表示	詳細は最新のSDSをご参照下さい。

注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
- ・2液配合後は良く攪拌してください。
- ・シンナーは本製品に対して適正なシンナーを使用してください。
- ・配合した材料は、可使時間以内に使い切ってください。
- ※夏季は硬化が早くなるので注意してください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
- ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
- ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
- ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
- ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。