

製品説明書
9-7027 プライマーアカサビ
塗料タイプ

2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

特徴

本製品はポリイソシアネートとポリエステルポリオールを主バインダーとし、エポキシ樹脂を併用する事により、各種金属類に対して優れた密着性と防触性を有させた2液反応型ポリウレタン塗料です。使用している防錆顔料は重金属を含まないタイプの特殊防錆顔料となっております。

対応硬化剤

D04-004

推奨シンナー

9-0004 シンナー

販売容量

主剤	4kg	シンナー	4L / 16L
硬化剤	1kg		

塗装仕様

配合比	主剤[P]	4	常温乾燥 (20°C)	指触乾燥	1時間
	硬化剤[D]	1		硬化乾燥	7時間
	シンナー[T]	1.5~2	強制乾燥	70°C	40分
可使時間(20°C)	6時間	120°C		20分	

表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
 - ・2液配合後は良く攪拌してください。
 - ・シンナーは本製品に対して適性のあるものをご使用ください。
 - ・配合した材料は、可使時間以内に使い切ってください。
- ※夏季は硬化が早くなるので注意してください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
 - ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
 - ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
 - ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
 - ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。