

## 製品説明書

## 9-7514 プラサフグレー

## 塗料タイプ

2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

## 特徴

本製品は、ポリイソシアネートとポリエステルポリオールを主バインダーとし、エポキシ樹脂を併用した、金属に対して優れた密着性を有するポリウレタン樹脂塗料です。

また特殊顔料を含める事で防錆・防食性の向上にも寄与しております。

## 対応硬化剤

D04-006

## 推奨シンナー

9-0004 シンナー

## 販売容量

主剤	16kg	シンナー	16L
硬化剤	4kg		

## 塗装仕様

配合比	主剤[P]	4	常温乾燥 (20°C)	指触乾燥	60分
	硬化剤[D]	1		硬化乾燥	7時間
	シンナー[T]	1.5	強制乾燥	120°C	20分
可使時間(20°C)	4時間				

## 表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

## 注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
  - ・2液配合後は良く攪拌してください。
  - ・シンナーは本製品に対して適性のあるものをご使用ください。
  - ・配合した材料は、可使時間以内に使い切ってください。
- ※夏季は硬化が早くなるので注意してください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
  - ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
  - ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
  - ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
  - ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。