

製品説明書
9-1590 シゴキクリヤー
塗料タイプ

2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

特徴

シゴキ塗装に適した塗料設計により、厚膜が得られ、肉持ち感の良い塗膜に仕上がります。
本塗料をベースとして、メタリック塗料やパール塗料を調色可能です。

対応硬化剤

D04-019

販売容量

主剤	4kg
硬化剤	2kg

塗装仕様

配合比	主剤[P]	2	強制乾燥	50℃	2時間
	硬化剤[D]	1		80℃	1時間
可使時間(20℃)		6時間			

表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
- ・2液配合後は良く攪拌してください。
- ・配合した材料は、可使時間以内に使い切ってください。
- ※夏季は硬化が早くなるので注意してください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
- ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
- ・気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
- ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
- ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。