

製品説明書
ロメンフィラーシリーズ
製品タイプ

2液硬化型ウレタン系目止剤 ※非危険物指定可燃物(可燃性固体) 詳細はSDSご参照下さい。

特徴

木材の導管や細かい巣穴、樹脂成型品やCFRPのピンホールの目止めとして使用する目止剤です。
 巣穴が止まる事により、肉やせやピンホールの防止・軽減に寄与します。

シリーズ各色

9-7601 ロメンフィラー赤口	9-7602 ロメンフィラー黄口
9-7603 ロメンフィラーナチュラル	9-7606 ロメンフィラーブラック
9-7-2937 ロメンフィラーグレーB	

対応硬化剤

D03-046

推奨シンナー

9-0172 フィラーシンナー

販売容量

主剤(各色)	3.6kg	シンナー	4L / 16L
硬化剤	0.4kg		

使用条件

配合比	主剤[P]	9	可使時間(20°C)		1~2時間
	硬化剤[D]	1	乾燥条件	20°C	2~3時間
	シンナー[T]	0~1		50°C	1時間

使用方法

- ①主剤・硬化剤を9:1の割合で調合し、シンナーを適宜添加し、良く攪拌して下さい。
- ②調合液を均一に刷毛塗りし、更に調合液をウエスに浸し、円を描くようにすり込みます。
- ③半乾燥状態(1~3分程度)になったら、新しいウエスで円を描くようにすり込みながら平滑面を拭き取って下さい。
- ④硬化後#240~#400サンドペーパーで軽く研磨して下さい。(密着性の向上、拭き残しの除去)
 ※ピンホール(巣穴)以外の平滑部分に付着したものは、きれいに拭き取って下さい。
 拭き残しがあると、塗膜の密着不良の原因となります。
 ※ウエスは随時新しいものと交換して使用して下さい。

注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
- ・シンナーは本製品に対して適性のあるものをご使用ください。
- ・気温5°C以下、湿度90%以上、表面結露の見られる場合は使用を避けて下さい。
- ・希釈剤の混入量により充填剤が沈降しますので、時々攪拌して下さい。
- ・希釈剤の混入量は素材により調整して下さい。過度の添加をすると目止め効果が半減します。
- ・拭き取りが不十分だと色ムラや密着阻害の原因となりますので、完全に拭き取って下さい。
- ・使用後の刷毛は速やかに洗浄して下さい。
- ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
- ・使用期限は未開封/冷暗所保管で主剤=12ヶ月,硬化剤=6ヶ月(製造年月日起算)です。
- ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。