

製品説明書

4-1400 シゴキEPクリヤー

塗料タイプ

2液反応型エポキシ樹脂塗料

特徴

- ①エポキシ・ポリアミド系樹脂の持つ構造から、密着性、タワミ性、防触性、耐水性、耐薬品性、柔軟性、耐油性に優れています。
- ②可使時間が長く、硬化の立ち上がり乾燥が早いタイプです。
- ③アミンブラッシング（塗膜の白化）が起こりにくい設計となっております。
- ④シゴキ塗装に最適な塗料粘度で作業性が良好です。
- ⑤肉持ちがあり、高光沢の塗膜が得られます。
- ⑥シンナー希釈を行うことで刷毛塗りやスプレー塗装も可能です（対応シンナーについてはご相談下さい）。

対応硬化剤

4-9300 EP共通硬化剤

販売容量

主剤	4kg
硬化剤	2kg

塗装仕様

配合比	主剤[P]	2	強制乾燥	セッティング	1時間
	硬化剤[D]	1		80°C	1時間
可使時間(20°C)		2時間			

表示

消防法区分	第四類第二石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

注意事項

- ・直射日光や高温多湿の場所には保管せず、冷暗所で保管してください。
- ・硬化剤は開缶後、速やかに使い切ってください。長時間空気中に放置しますと、水分・湿気・炭酸ガス等を吸収し、ハジキ現象や硬化不良の原因となります。
- ・配合後は良く攪拌してください。
- ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
- ・硬化剤はアミン系成分を含有しておりますので、人によってはアレルギー性の皮膚炎を起こすことがあります。作業時には直接皮膚に触れぬよう、また蒸気や粉じんを吸い込まない様、作業現場を清潔に保ち、換気を良くすると共に手袋等をして、衛生管理に十分注意してください。
- ・万一直接皮膚に触れた場合は、石鹸と水で十分に洗い落してから、ハンドクリーム等を塗布してください。
- ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
- ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。