

## 製品説明書

## 916-253 NYシゴキクリヤー#8

## 塗料タイプ

2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

## 特徴

耐候性に優れたアクリルポリオールを主バインダーとし、無黄変型の脂肪族系イソシアネートを組み合わせた、2液反応型ポリウレタン樹脂塗料です。

ハイソリッドタイプで、平滑性・肉持ち性・リコート性に優れています。

シゴキ塗装に適した高粘度タイプのクリヤーです。

## 対応硬化剤

D14-354

## 販売容量

主剤	4kg
硬化剤	2kg

## 塗装仕様

配合比	主剤[P]	2	可使時間(20°C)		2~3時間
	硬化剤[D]	1	強制乾燥	80°C	90分

## 表示

消防法区分	第四類第二石油類
危険等級	III
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

## 注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
- ・2液配合後は良く攪拌してください。
- ・シンナーは本製品に対して適性のあるものをご使用ください。
- ・配合した材料は、可使時間以内に使い切ってください。

※夏季は硬化が早くなるので注意してください。

- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
- ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
- ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
- ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
- ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。